

# Bandes d'étanchéité 12 x 4 mm anthracite (25m)

360.1204

Bandes d'étanchéité en mousse de polyéthylène à cellules fermées, autocollante sur une face : le film PE contrecollé permet une mise en œuvre rapide et sans problème, sans avoir à retirer la couverture en plus.



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Largeur                     | 12mm   |
| Épaisseur                   | 4 mm   |
| Couleur                     | Noir   |
| Contenu                     | 10 pièces = 250m   |
| Force                       | Raumgewicht ISO 845: 33kg/m <sup>3</sup>   Stauchhärte bei 10% ISO 844: 19kPa   Stauchhärte bei 25% ISO 844: 40kPa   Stauchhärte bei 50% ISO 844: 105kPa   Druckverformungsrest 22h bei 23 °C und 25% Stauchung ISO 1856-C   Druckverformungsrest 30h nach Entlastung 20% Stauchung   Druckverformungsrest 24h nach Entlastung 10% Stauchung |
| Longueur                    | 25 m   |
| Marque                      | Airproduct   |
| Matière                     | Mousse de polyéthylène à cellules fermées   Adhésif hotmelt  |
| Spécification du produit    | AP Bande d'étanchéité pour cadres   Bande de présentation PE Auto-collante : 12mm   4mm  |
| Valeurs de contrôle         | Non traité dans le carton d'origine 12 mois après réception par le client, à une humidité relative d'environ 60% et à une température de stockage de 18 °C.  |
| Niveau de protection        | Lösungsmittelfrei   Beständig gegen alkoholische Lösungen (Quellung ist reversibel)   Sehr gute Beständigkeit gegen Silikonöle   |
| Résistance à la température | -80 °C à +80 °C  |
| Variante                    | 12 mm   4 mm   |

Homologation

compatibilité avec le plexiglas jusqu'à 5 mm d'épaisseur

