ART-NR.: 376.3001

Falcone Silikon-Dichtmasse Hochtemperatur Falcosil Hochtemperatur Oxim

BESCHREIBUNG

Dauerelastische Einkomponenten Silikon-Dichtmasse auf Oxim-Basis: Reagiert bei Luftfeuchtigkeit zu gummielastischen Masse. Ist temperaturbeständig bis +285° C, kurzzeitig bis +300° C. Haftet auf vielen Untergründen, ist UV-beständig und nicht aggressiv.

DATEN Technische Daten

Farbe	Schwarz
Kraft	Spezifisches Gewicht ca. 1.04g/ cm³ | Shore A-Härte (Normalklima) ca. 20-27 | Bruchdehnung ca. >400% | Dauerdehnbarkeit ca. 25%
Marke	Falcone
Material	Einkomponenten Silikon-Dichtmasse auf Oxim-Basis
Produktspezifikation	Falcone Silikon-Dichtmasse Hochtemperatur Falcosil Hochtemperatur Oxim: Kartusche 310ml | Schwarz
Prüfwerte	Eco-1: Entspricht höchsten Anforderungenvon eco-bau und Minergie-Eco | UV-beständig
Schutzstufe	Hermetisch verschlossene Behälter trocken, luftig und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. | Lagerungstemperatur +5 °C bis +25 °C | Haltbarkeit 18 Monate ab Produktions-Datum
Shore A Härte	20-27
Temp. Beständigkeit	bis +260° C
Temperatur Beständigkeit	-50 °C bis +285 °C | Kurzfristig max. +300 °C
Temperatur Verarbeitung	+5 °C bis +40 °C
Typ	Falcosil Hochtemperatur Oxim
Variante	Kartusche 310 ml | Schwarz

7 612865 034514

Im Webshop ansehen
Preise, Varianten, Verfügbarkeit

Airproduct AG | Bremgartenstrasse 21 | CH- 8966 Oberwil-Lieli
Telefon +41 56 633 9 633 | E-Mail: info@airproduct.ch | Webshop: www.airproduct.ch